



Gerflor Benelux

Doctor Holtroplaan 30, 5652 XR, EINDHOVEN (NL)

Gerflor
theflooringgroup

Contact

Mail: gerflornl@gerflor.com

Tel: 040 - 266 17 00

Website: <https://www.gerflor.nl/>

Adres:
Doctor Holtroplaan 30
5652 XR, EINDHOVEN



Gerflor, DLW Linoleum Colorette vloerbedekking

v103, 2025-12-24

Fabrikant	Gerflor Benelux.
Type	Colorette.
Beoogd gebruik	binnengebruik voor vloerbedekking.
.....	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	Clf-s1.
Vrijkomen van formaldehyde (klasse)	E1.
Slipweerstand, droge vloerbedekking (NEN-EN 13893) (klasse)	R9.
Elektrostatisch gedrag (NEN-EN 1815) (kV)	≤2, antistatisch.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,17.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	0,015.
.....	
Materiaal	linoleum.
Samenstelling	98% bio based ingrediënten o.a. jute, lijnzaadolie, hars, kalk, houtmeel, kurk, 76 % snel hernieuwbaar, 100% recyclebaar (clean waste).
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874)	23, Heavy domestic use.
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874)	34, very heavy commercial use.
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874)	43, Heavy light industrial use.
Trappengeschikt (klasse)	woonsituaties met afgeronde treden.
Trappengeschikt (klasse)	intensief gebruik.
Restindruk na statische belasting (NEN-EN-ISO 24343-1) (mm)	<0.11.
Oppervlaktebehandeling	Neocare, 100% oplossings vrij, Triple Laser UV cross linking technology.
Vlekgevoeligheid, bestandheid tegen chemicaliën (NEN-EN-)	zeer goed.



ISO 26987) (klasse)

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (NEN-EN-ISO 105-B02) (blauwschaal) 6.

Antibacterieel

voorkomt de groei van bacteriën 99,99% (na 24 uur, E.coli/mrsa/s.aureus).

Anti-Viraal (NEN-EN-ISO 21702): vermindert het aantal virussen met 98,65% (na 5 uur).

TVOC na 24 dagen: <10 µ.

Recyclebaarheid: 100% recyclebaar m.b.v. life program.

Cradle te Cradle Certificering: Zilver.

Broeikaseneffect: Carbon Neutral, cradle to gate.

Geluidsisolatie: 5 dB.

Vorm banen.

Vorm

Kleur zie afwerkstaat.

Kleur

Dessin zie afwerkstaat.

Dessin

Gewicht (g/m²) 2.900.

Dikte (mm) 2,5.

Baanbreedte (mm) 2.000.

Baanlengte (l) (mm) 20.000-31.000.

.....